

Protokol o skúške č. 516E09**Zadávateľ:** HENKEL Slovensko s.r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava**Vzorka:** LOCTITE® 243**Šarža:** 243 9CD9149**Dátum spotreby:** 03/2010**Výrobca:** HENKEL Corporation, EU**Prijaté:** 02.07.2009**Množstvo vzorky:** 1 x 50 ml**Dátum vykonania skúšok:** 02.07. – 20.07.2009**Vzorku odobral:** zadávateľ**Výsledky:**

Parameter	Jednotka	Požadované hodnoty	Namerané hodnoty	Neistota A	Predpis
Fluoridy + chloridy	ppm	max. 1000	240,8	0,9	Interný laboratórny postup č. ILP-07
Síra	ppm	max. 1000	320	-	Štandardný pracovný postup LS-PP-CH-66 (AES-ICP)

Protokol vystavený: 20.07.2009**Analytik:**I. Škrabanová
N. Majerová**Schválil:**Ing. L. Cvečková, CSc.
Vedúca skúšobného laboratória
Bratislava

Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Výsledky sa týkajú iba predmetu skúšok a nenahrádzajú iné dokumenty napr. správneho charakteru. Protokol môže byť reprodukován iba ako celok, a jeho časti len s písomným súhlasom skúšobného laboratória.