



Deutsche  
Montan Technologie GmbH

Fachstelle für Brand- und  
Explosionsschutz unter Tage -  
Versuchsgrube Tremonia

Tremoniastraße 13  
D-44137 Dortmund  
Telefon (02 31) 53 33-211  
Telefax (02 31) 53 33-299

e-mail: [dmt@dmt.de](mailto:dmt@dmt.de)  
<http://www.dmt.de>

Aufsichtsratsvorsitzender:  
Wilhelm Beermann

Geschäftsführung:  
Dr.-Ing. Rolf Petry (Vors.)  
Dr.-Ing. Reinhard Bassier  
Heinz-Gerd Körner  
Dipl.-Kfm. Udo Scheer

Sitz: Essen  
Amtsgericht Essen HRB 810

Bankverbindung:  
Sparkasse Essen  
BLZ 360 501 05  
Konto 25 95 72

DMT · Tremoniastraße 13 · D-44137 Dortmund

DIN EN ISO  
**9001**  
zertifiziert

Henkel Teroson GmbH  
Henkel Teroson Str. 57

69123 Heidelberg

Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht  
Unser Zeichen  
Durchwahl  
e-mail  
Datum

BS-Fo/bes  
-220  
[Foit@dmt.de](mailto:Foit@dmt.de)  
31.5.2000

**Auftrags-Nr. PO147044 vom 16.05.2000**  
**Brennwertbestimmung von Terostat MS 930**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben auftragsgemäß den Brennwert Ihres weich-elastischen Dichtstoffes Typ  
Terostat MS 930 nach DIN 51900 – 1,2,3 bestimmt.

Der Brennwert beträgt

15611 KJ/kg

Mit freundlichem Gruß  
**Deutsche Montan Technologie GmbH**  
Fachstelle für Brand- und Explosionsschutz unter Tage -

(Dr. Foit)

(Petersmann)

Rechnung  
wird nachgereicht